

RUNDHOLZ-QUALITÄTEN FÜR FICHTE, TANNE UND FÖHRE

Qualität B

- Gute bis mittlere Qualität, wenig verwachsene Äste (1 Ast pro Meter), Ast Ø maximal 3,5 cm
- Klebäste zulässig
- Ausfalläste in mässiger Anzahl geduldet, Ast Ø maximal 2 cm
- Nur sehr geringer Buchs und Drehwuchs zulässig
- Gerade Stammachse, nur leicht abholzig

Qualität BC

- Mindestens 2/3 der Qualität B
- Maximal 1/3 der Qualität C

Qualität C

- Unterdurchschnittliche Qualität, mit wesentlichen Fehlern behaftet
- Strak astig, grobe Äste in mässiger Anzahl, Ausfalläste, leichte Verfärbung
- Wenig Buchs und normaler Drehwuchs toleriert

Qualität D

- Sägefähiges Holz, welches wegen seiner Merkmale nicht in die Qualitäten A, B oder C aufgenommen werden kann
- Holzkörper von Insekten befallen, Frassgänge nur bis 2 mm Durchmesser zulässig

Qualität FK (Käferholz – Frisch)

- Durch Buchdruckerbefall verfärbtes Holz, maximal 1,5 cm der Fichte
- Ohne Insektenbohrgänge und Faulstellen
- Muss den Anforderungen der BC Qualität entsprechen

Qualität K (Käferholz – Dürholz)

- Durch Buchdruckerbefall verfärbtes Holz der Fichte
- Insektenbohrgänge und Faulstellen zulässig
- Muss den Anforderungen der BC Qualität entsprechen

RUNDHOLZ-QUALITÄTEN FÜR LÄRCH E UND DOUGLASIE

Qualität A

- Ausgezeichnete Qualität, frei von Ästen
- Klebäste in mässiger Anzahl zulässig
- Gerade Stammachse

Qualität AB

- Mindestens 2/3 der Qualität A
- Maximal 1/3 der Qualität B

Qualität B

- Gute bis mittlere Qualität, wenig verwachsene Äste (1 Ast pro Meter), Ast Ø maximal 4,5 cm
- Klebäste zulässig
- Ausfalläste in mässiger Anzahl geduldet, Ast Ø maximal 2,5 cm
- Nur sehr geringer Buchs und Drehwuchs zulässig
- Gerade Stammachse, nur leicht abholzig

Qualität C

- Unterdurchschnittliche Qualität, mit wesentlichen Fehlern behaftet
- Strak astig, grobe Äste in mässiger Anzahl, Ausfalläste, leichte Verfärbung
- Wenig Buchs und normaler Drehwuchs toleriert

Qualität D

- Sägefähiges Holz, welches wegen seiner Merkmale nicht in die Qualitäten A, B oder C aufgenommen werden kann
- Holzkörper von Insekten befallen, Frassgänge nur bis 2 mm Durchmesser zulässig

Qualität K (Käferholz – Dürholz)

- Verfärbtes Holz
- Insektenbohrgänge und geringe Faulstellen zulässig
- Muss den Anforderungen der C Qualität entsprechen

SORTIER- UND ANNAHMEKRITERIEN

Anmeldung

- Vor Schlagbeginn bitte Kontakt aufnehmen
- Mindestmenge pro Los beträgt 20 fm
- Listen in WFP Format oder PDF, mit Plan oder Koordinaten

Holzlagerung

- An einer mit 40 Tonnen Anhängerzug befahrbaren Waldstrasse, keine Sackgasse
- Einzelne Stämme zu einem mindestens 20 fm Polter zusammenführen
- Fehlstellen entlang der Mantelfläche sind sichtbar zu lagern

Landlagerung

- Für Holz, welches ohne Absprache in Schutzzonen oder auf Kulturland gelagert wird, können wir keinen definitiven Abfuhrtermin garantieren

Aufrüstung

- Bodenstücke sauber angeschrotet
- Schnittflächen sind sauber
- Qualitätsholz darf nur auf Absprache aussortiert werden

Rindenabzug

- Gemäss Schönbrunner-Tabelle

Abrechnung

- Laufend nach Abfuhrmeldung